



Декоративна мазилка
Recolorezzo **SHINY**



Декоративна мазилка Recolorezzo SHINY



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Копринено-матова миеша се интериорна и екстериорна боя на водна основа с метален ефект. За да получите ефекта, нанесете върху суха, равномерно шпаклована повърхност. Боята придава на повърхността метален блясък и позволява да се създават различни шарки.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Може да се нанася върху минерални повърхности като черна мазилка, бетон, циментова плоскост, гипсова мазилка, гипсокартон, фиксирана ламарина и стари боядисани повърхности на вътрешни и външни фасади.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

След като предвидените за нанасяне повърхности бъдат почистени от всякакви замърсявания, масла, набъбнала боя и прах, дефектите по повърхността от вътрешната страна задължително се коригират с шпакловка.

Препоръчително е да се използва дълбокопроникващ грунд и основа-боя в цвета, когато се нанася на шпаклована стена. Може да бъде използвана, като финален слой върху мазилката „SMART“

УКАЗАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

„SHINY“ трябва да бъде разбъркана до хомогенно състояние.

След пълното изсъхване на долния слой, с помощта на валеж или четка, „SHINY“ се нанася внимателно върху повърхността като първи слой.

След 5-6 часа престой при температура от 23°C, вторият слой боя се полага по същия начин. Ако не се постигне желаният ефект, може да бъде направен и трети слой. Могат да бъдат постигнати различни ефекти с помощта на различни инструменти.

По време на нанасянето, както и 24 часа след неговото приключване, температурата на околната среда трябва да бъде най-малко +5°C и най-много +35°C.

Декоративна мазилка Recolorezzo SHINY



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ПЛЪТНОСТ (ГР/СМ ³) | 1,68 + 0,02 |
| ВИСКОЗИТЕТ (МЕРНИ ЕДИНИЦИ КРЕБС) | „Вискос“ |
| ТОЧКА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ | На водна основа |
| РН | 12-14 |
| ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО (% WT) | 73 + 2 |
| ИЗЧИСЛЕНИ ТЕОРЕТИЧНО ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ (ГР/ЛИТЪР) <small>(ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ № 2004/42/ЕО)</small> | 40 |
| РАЗРЕЖДАНЕ | няма |
| ЦВЯТ | Съгласно палитрата на Recolorezzo Silk |
| ТЕОРЕТИЧЕН РАЗХОД* (ГР/М ²) (ЗА ЕДНА РЪКА) | 15 - 20 |
| СИЛА НА ПОКРИВАНЕ (М ² /КГ) | 5 - 6 |
| ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СУШЕНЕТО (ПРИ 23°C) | Време без докосване: 5 часа. Период на пълно изсъхване: 24 часа. |
| СРОК НА ГОДНОСТ** | 2 години |
| ОПАКОВКА | 1 л. и 2,5 л. |

*Теоретични стойности на разхода: За една ръка в зависимост от гладкостта на повърхността, абсорбирателно и техниките на полагане.

**Срок на годност: Според условията на съхранение между +5°C и +35°C, в неотворена опаковка, на хладно и сухо място, защитено от пряка слънчева светлина.

ПРЕДУПРЕЖЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

H318: Причинява сериозно увреждане на очите.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

P102: Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

P280: Носете защитни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила и предпазни средства за лице.

P302+P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте със сапун, използвайки обилно количество вода.

P332+P313: ПРИ РАЗДРАЗНЕНА КОЖА: Обърнете се към лекар.

P301+P310: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: ОБЪРНЕТЕ СЕ ЗА ПОМОЩ КЪМ МЕСТНИЯ ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР или се обадете на лекар.

P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Внимателно изплаквайте с вода в продължение на няколко минути. Ако имате контактни лещи, махнете ги и продължете с изплакването. Не използвайте опаковката на продукта за съхранение на храна.